

RHENACRET MURO FIX

Última Revisión Junio 2016



Presentación :

Bolsa 25 Kg.

Descripción del producto :

Rhenacret Muro Fix es un mortero polimérico diseñado para reforzar, nivelar y proteger muros exteriores, especialmente con malla de fibra de vidrio en aplicaciones directas sobre el sustrato. Para soluciones de revestimiento térmico exterior (EIFS) **Rhenacret Muro Fix** es un versátil mortero que se utiliza para adherir la placa de poliestireno al sustrato, incorporar la malla de fibra de vidrio y enlucir la superficie otorgando un acabado con efecto estuco. Como se trata de un mortero polimérico, su flexibilidad permite un alto desempeño ante requerimientos extremos de las estructuras soportantes.

Propiedades :

- Presenta gran adherencia sobre concreto, estuco, albañilería, metal, fibrocemento y placas especializadas.
- No presenta fisuras ni retracción una vez fraguado.

Tiempo de Almacenaje :

6 meses en envase sellado, ambiente seco y protegido.

Preparación de la Superficie :

La superficie debe estar seca y limpia libre de grasa, suciedad, polvo, aceite y agentes desmoldantes que puedan impedir una buena adherencia. Si la superficie es muy absorbente utilice **Rhenacret Top** para imprimarla, o humedezca previamente antes de aplicar **Rhenacret Muro Fix**. Asegúrese que los muros estén bien aplomados. En caso de existir imperfecciones, repare el sustrato con **Rhenacret Muro Fix** con llana o espátula.

Este producto no se especifica para aplicaciones directas sobre superficies de madera, como placas de madera contrachapada y OSB. Para estos casos se debe acondicionar la superficie previa aplicación de **Rhenacret Muro Fix** como puente de adherencia antes de la recepción de la placa de poliestireno.

Aplicación :

Vierta una bolsa de 25 Kg de **Rhenacret Muro Fix** sobre 6 - 7 lts. de agua aprox. mezclando con un agitador mecánico a baja velocidad hasta obtener una pasta homogénea.

Se aplica con llana en una o más manos. Para aplicaciones con malla de fibra de vidrio, se fija la malla en forma vertical, traslapada 10cm entre rollo y rollo con una capa de **Rhenacret Muro Fix**, eliminando los excesos de mortero. Una vez seca la superficie se aplica una segunda capa de **Rhenacret Muro Fix** para dejar una superficie con apariencia similar a un estuco, lista para recibir el acabado definitivo.


Observaciones :

- La temperatura mínima del ambiente y de la superficie deberá ser de 5°C y subiendo al momento de la aplicación. No aplique el mortero cuando la temperatura ambiente y de la superficie sea mayor o igual a 30°C.
- Proteja cuando sea necesario de la desecación prematura evitando corrientes de aire, lluvia y acción directa de la radiación solar.

Precauciones :

- No elimine restos o saldos de este material por el alcantarillado.
- **Rhenacret Muro Fix** es un producto base cemento y por lo tanto produce una reacción alcalina pudiendo provocar irritaciones en mucosas, ojos y piel por contacto prolongado.
- Use antiparras, guantes y ropa adecuada durante la colocación de este producto.
- Después de aplicado el mortero lave con abundante agua herramientas y utensilios usados.

Datos Técnicos :



Color	Gris
Aspecto	Polvo
Densidad	1,46 kg/lt
Rendimiento bolsa 25 kg.	7 m ² aprox.(aplicación en 2 manos con malla de fibra de vidrio)
Trabajabilidad	> 2 horas a 20°C

Nota: Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales, sin embargo la información y datos suministrados se ofrece a título referencial, no representando compromiso ni garantía por parte de DEXIMA S.A., debido a que las condiciones en que puede ser aplicado este producto escapan a nuestro control y descripción señalada en esta ficha técnica. El usuario queda abierto a realizar sus propias experiencias para determinar las condiciones óptimas bajo las cuales se aplicará el producto, asumiendo por lo tanto toda responsabilidad en su utilización y resultado final obtenido.