



Innovación, Vanguardia y Desarrollo para la construcción

Rhenacret Maquillaje MC

Mortero cementicio para
enlucido muro - cielo

DESCRIPCIÓN

Rhenacret Maquillaje MC es un mortero cementicio diseñado para maquillar imperfecciones de texturas sobre muro y cintas de juntas de moldajes cielo-muro de concreto. Aplicable también sobre placas de fibrocemento, yeso-cartón, OSB y albañilería como capa de terminación en trabajos de enlucidos-estuco fino en ambientes interiores y exteriores.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Mortero mono-componente listo para ser usado.
- Terminación milimétrica de enlucido fino.
- Alta adhesión y resistencia final.
- Excelente trabajabilidad.
- Uso interior y exterior.

MODO DE USO

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

La superficie debe estar firme, seca, limpia, libre de polvo, grasa, aceite y de falsas adherencias que impidan un óptimo anclaje del mortero sobre la superficie.

En superficies muy porosas y absorbentes aplique antes imprimante Rhenacret Top en razón 1/3 (1 parte de producto por 3 de agua) para impedir el secado prematuro del mortero una vez aplicado sobre la zona a maquillar como capa de terminación.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Vierta un saco de 20 Kg de **Rhenacret Maquillaje MC** sobre 6-7 lts. de agua aprox. mezclando con un agitador mecánico a baja velocidad hasta obtener una pasta cremosa y homogénea.

La cantidad y sequedad del mortero a preparar dependerá de la cantidad de agua empleada, ya sea para el recubrimiento de cintas cielo-muro o bien para el tratamiento de superficies con texturas o irregularidades.

Aplique con llana lisa o plana en un espesor entre 2 a 8 mm. hasta obtener una superficie con acabado fino y liso.



FORMATO DE PRESENTACIÓN

- Saco de 20 Kg.

ALMACENAJE Y VIDA UTIL

- 12 meses en su envase sellado, ambiente seco y protegido.

DATOS TÉCNICOS

Color	Gris
Aspecto	Polvo
Densidad	20 °C 1,35 Kg/dm ³
Trabajabilidad	> 1 hora
Temperatura de aplicación	5°C – 30°C
Rendimiento Saco 20 Kg.	13 – 15 m ² /2-3 mm. de espesor aprox.



Innovación, Vanguardia y Desarrollo para la construcción

Rhenacret Maquillaje MC

Mortero cementicio para enlucido muro - cielo

OBSERVACIONES

- No aplique el producto en condiciones extremas de temperatura ambiente debido a que a mayor temperatura menor es el tiempo de trabajabilidad del producto, y por el contrario, mientras más baja es la temperatura de aplicación, mayor será el tiempo de trabajabilidad e inicio de fraguado.
- No coloque este producto en zonas con humedad permanente. Localice primeramente el foco de humedad y enseguida repare la superficie antes de revestirla.

PRECAUCIONES

- No elimine producto por el alcantarillado.
- Remueva manchas frescas de la pasta con paño húmedo.
- Rhenacret Maquillaje MC es un mortero cementicio que produce reacción alcalina con el agua, pudiendo provocar irritaciones en mucosas, ojos y piel por contacto prolongado con el producto.
- Mantenga una temperatura ambiente de trabajo no inferior a 5° C.

Nota: Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales, sin embargo, la información y datos suministrados se ofrecen a título referencial, no representado compromiso ni garantía por parte de DEXIMA S.A, debido a que las condiciones en que puede ser aplicado este producto escapan a de nuestro control y descripción señalada en esta ficha técnica. El usuario queda abierto a relizar sus propias experiencias para determinar las condiciones óptimas bajo las cuales se aplicará el producto, asumiendo por lo tanto toda responsabilidad en su utilización y resultado final obtenido.

Edición 19/08/2021. La presente Ficha Técnica sustituye cualquier otra que cuente con una fecha de edición previa, y queda sin validez una vez sea publicada con fecha posterior.

Contacto:

DEXIMA S.A

Lota 2257 OF. 301 - Providencia, Santiago

Fono: +56 2 2233 4000

www.rhenatec.com

www.dexima.com