

DESCRIPCIÓN

Rhenacret Muro Finish es un revestimiento para texturar distintos tipos de superficies, de gran flexibilidad y con distintos tamaños de cuarzo bien balanceados para una excelente terminación, logrando efectos muy decorativos según se determine con su aplicación.

Está formulado como una pasta acuosa a base de resinas acrílicas con terminación tipo grano de gran flexibilidad para muros con un acabado decorativo estable, resistente a la intemperie y excelente adhesión.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Gran adherencia sobre terminaciones cementicias y estucos.
- No presenta fisuras ni retracción una vez fraguado.
- Versatilidad en granos y colores.
- De excelente adhesión.
- Resistencia a la intemperie.
- Baja contracción.
- Gran trabajabilidad y excelente flexibilidad.

USOS

Se emplea para revestir y texturar superficies estucadas, fibrocemento, y de hormigón, para proteger, enlucir, y embellecer los exteriores de edificaciones y viviendas.

- Para interior y exterior.
- Aplicación con llana, rodillo o pistola.
- No diluir, aplicar tal como viene en el envase.

FORMATO DE PRESENTACIÓN

Rhenacret Muro Finish se suministra en formato:

- Tineta de 20 Kg.

Tipos de Grano:

- Grano azúcar 2.0 a 2.5 kg/m²
- Grano fino 3.0 a 3.5 kg/m²
- Grano medio 4.0 a 4.5 kg/m².



MODO DE USO

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Las superficies deben estar fraguadas, secas, libres de sales, totalmente lisas; si no lo están deberán ser reparadas con productos cementicios, pues si no se nivelan se notarán manchas debido a las sombras por desnivel.

Antes de aplicar las texturas sobre superficies muy extensas, diseñe canchales para que no se noten las uniones y pegas, las que no deberían exceder más de 3 metros entre ellas. Aplique siempre en paños completos. Si son texturas de color, asegúrese que sean del mismo lote para evitar diferencias de tono.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

El producto viene listo para ser aplicado con llana, rodillo o pistola.

Aplique Rhenacret Pintura Base como sellador acrílico y puente de adherencia 6 a 12 horas antes de texturar.

Neutralice con ácido muriático (dilución 20% en agua) la presencia de eflorescencia de sales que aparezcan en fachadas exteriores antes de recubrir.



Innovación, Vanguardía y Desarrollo para la construcción

Rhenacret Muro Finish

Revestimiento Texturizado

ALMACENAJE

- Almacenar en ambiente seco y protegido.
- Conservado en su envase original y sellado la duración es de 12 meses en un ambiente ambiente seco y protegido (10 -30°C / 55 HR)

PRECAUCIONES

- No elimine restos o saldos de este material por el alcantarillado.
- Use antiparras, guantes y ropa adecuada durante la colocación de este producto.
- Después de aplicado la pasta, lave con abundante agua herramientas y utensilios usados.

RECOMENDACIONES

- El rendimiento varía dependiendo de la absorción de la superficie, condiciones de aplicación y granulometría del producto.
- No aplicar sobre superficies cubiertas con esmaltes, barnices y óleos alquídicos.

DATOS TÉCNICOS

Color	Según Solicitud
Aspecto	Pasta
Tiempo de secado Final	24 Horas
Condición de secado	20°C /55% HR
Secado al tacto	6 - 12 horas



Nota: Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales, sin embargo, la información y datos suministrados se ofrecen a título referencial, no representado compromiso ni garantía por parte de DEXIMA S.A, debido a que las condiciones en que puede ser aplicado este producto escapan a de nuestro control y descripción señalada en esta ficha técnica. El usuario queda abierto a relizar sus propias experiencias para determinar las condiciones óptimas bajo las cuales se aplicará el producto, asumiendo por lo tanto toda responsabilidad en su utilización y resultado final obtenido.

Edición 06/02/2023. La presente Ficha Técnica sustituye cualquier otra que cuente con una fecha de edición previa, y queda sin validez una vez sea publicada con fecha posterior.

Contacto:

DEXIMA SpA

Lota 2257 OF. 301 - Providencia, Santiago

Fono: +56 2 2233 4000

www.rhenatec.com

www.dexima.com