

DESCRIPCIÓN

Rhenacret Muro Fix es un mortero polimérico diseñado para reforzar, nivelar y proteger muros exteriores, especialmente con malla de fibra de vidrio en aplicaciones directas sobre el sustrato.

Para soluciones de revestimiento térmico exterior (EIFS) **Rhenacret Muro Fix** es un versátil mortero que se utiliza para adherir la placa de poliestireno al sustrato, incorporar la malla de fibra de vidrio y enlucir la superficie otorgando un acabado con efecto estuco. Como se trata de un mortero polimérico, su flexibilidad permite un alto desempeño ante requerimientos extremos de las estructuras soportantes.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Excelente impermeabilidad
- Alta flexibilidad y desempeño
- Alto poder de adherencia
- Gran trabajabilidad
- Amplio tiempo abierto de la mezcla en el balde.
- No presenta fisuras ni retracción una vez fraguado.

USOS

- Como adhesivo, especialmente en Sistema EIFS, para adherir la plancha de poliestireno al sustrato.
- Como recubrimiento, para embeber la malla sobre el poliestireno en Sistema EIFS y enlucir la superficie.

FORMATO DE PRESENTACIÓN

- Saco de 25 Kg. Rinde 5m² aprox en pegado de EPS, mas primera y segunda mano para embeber malla y enlucir la superficie.



MODO DE USO

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

La superficie debe estar seca y limpia, libre de grasa, suciedad, polvo, aceite y agentes desmoldantes que puedan impedir una buena adherencia. Si la superficie es muy absorbente utilice Rhenacret Top para imprimarla, o humedezca previamente antes de aplicar **Rhenacret Muro Fix**. Asegúrese que los muros estén bien aplomados. En caso de existir imperfecciones, repare el sustrato con **Rhenacret Muro Fix** con llana o espátula.

Este producto no se especifica para aplicaciones directas sobre superficies de madera, como placas de madera contrachapada y OSB. Para estos casos se debe acondicionar la superficie aplicando Rhenacret Red Coat como puente de adherencia antes de la aplicación de **Rhenacret Muro Fix**.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Vierta un saco de 25 Kg de **Rhenacret Muro Fix** sobre 6 - 7 lts. de agua aprox. mezclando con un agitador mecánico a baja velocidad hasta obtener una pasta homogénea.

Se aplica con llana en una o más manos. Para aplicaciones con malla de fibra de vidrio, se fija la malla en forma vertical, traslapada 10cm entre rollo y rollo con una capa de **Rhenacret Muro Fix**, eliminando los excesos de mortero. Una vez seca la superficie se aplica una segunda capa de **Rhenacret Muro Fix** para dejar una superficie con apariencia similar a un estuco, lista para recibir el acabado definitivo.

ALMACENAJE

- Almacenar en ambiente seco y protegido.
- Conservado en su envase original y almacenado en las condiciones ya descritas, su duración es de 6 meses aproximadamente.

MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE

La información para la manipulación, disposición y transporte se encuentra en la hoja de seguridad de **Rhenacret Muro Fix**.

MODO DE LIMPIEZA

Después de aplicado el mortero lave con abundante agua herramientas y utensilios usados.

DATOS TÉCNICOS

Color	Gris
Aspecto	Polvo
Densidad	1,18 kg/lit
Trabajabilidad	>2 horas a 20°C
Espesor máximo aplicado en enlucido	4,0 mm

SALUD Y SEGURIDAD

Rhenacret Muro Fix es un producto base cemento y por lo tanto produce una reacción alcalina pudiendo provocar irritaciones en mucosas, ojos y piel por contacto prolongado. Use antiparras, guantes y ropa adecuada durante la colocación de este producto.

PRECAUCIONES

- La temperatura mínima del ambiente y de la superficie deberá ser de 5°C y subiendo al momento de la aplicación. No aplique el mortero cuando la temperatura ambiente y de la superficie sea mayor o igual a 30°C.
- Proteja cuando sea necesario de la desecación prematura evitando corrientes de aire, lluvia y acción directa de la radiación solar.
- No elimine restos o saldos de este material por el alcantarillado.
- Mantener fuera del alcance de los niños.



Nota: Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales, sin embargo, la información y datos suministrados se ofrecen a título referencial, no representado compromiso ni garantía por parte de DEXIMA S.A., debido a que las condiciones en que puede ser aplicado este producto escapan a de nuestro control y descripción señalada en esta ficha técnica. El usuario queda abierto a realizar sus propias experiencias para determinar las condiciones óptimas bajo las cuales se aplicará el producto, asumiendo por lo tanto toda responsabilidad en su utilización y resultado final obtenido.

Edición 06/02/2023. La presente Ficha Técnica sustituye cualquier otra que cuente con una fecha de edición previa, y queda sin validez una vez sea publicada con fecha posterior.

Contacto:

DEXIMA SpA

Lota 2257 OF. 301 - Providencia, Santiago

Fono: +56 2 2233 4000

www.rhenatec.com

www.dexima.com