



Innovación, Vanguardia y Desarrollo para la construcción

Rhenacret Reparador Rápido

Mortero cementicio de fraguado rápido

DESCRIPCIÓN

Rhenacret Reparador Rápido es un mortero cementicio de fraguado rápido para el retape de fisuras, grietas y oquedades presentes en losas, radieres, muros de concreto y albañilería. Mezclado con agua forma un mortero de fraguado ultra rápido, permitiendo sellar filtraciones de agua en forma instantánea. El mortero se aplica también para parchar y restaurar prefabricados de hormigón.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Fácil preparación y rapidez de colocación.
- Excelente adherencia al sustrato y alta resistencia final.
- Rápido fraguado y endurecimiento.

USOS

- Reparación de bloques de cemento, prefabricados de hormigón y hormigón arquitectónico.
- Reparación de pisos previo a su nivelación y posterior instalación de revestimiento.
- Para sellar filtraciones de agua de grietas en estructuras de hormigón o albañilería.
- Uso interior y exterior.

PRESENTACIÓN

- Saco de 25 Kg.

MODO DE USO

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

La superficie tiene que estar firme, libre de polvo suelto y falsas adherencias que impidan un buen anclaje.



APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Es un recipiente limpio, prepare una pequeña cantidad de mortero solamente para lo requerido, debido a su rápido fraguado. Sobre una pequeña cantidad de agua, vierta polvo de mortero (Razón Agua/Polvo = 0,26 aprox.) mezclando con agitador mecánico helicoidal a baja velocidad o manualmente, según cantidad a preparar, hasta obtener una pasta plástica homogénea. Aplique enseguida con espátula, llana o de forma manual sobre la filtración de agua o falla a reparar.

Para el caso de la detención del agua por filtración, eliminar el material sobrante de manera que la reparación quede a nivel de la superficie original.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto y Color	Polvo Gris
Densidad suelta	1,35 Kg/lit.
Densidad húmeda	2,01 Kg/lit
Inicio fraguado(13°C)	20-25 min.
Inicio fraguado(20°C)	10-15 min.
Rendimiento	600 cm ³ /Kg de producto
Compresión 28 días	462 kgf/cm ²
Flexión 28 días	59 kgf/cm ²



Innovación, Vanguardia y Desarrollo para la construcción

Rhenacret Reparador Rápido

Mortero cementicio de fraguado rápido

ADVERTENCIA

- Prepare y aplique material entre 10°C y 20°C.
- No aplique material hasta espesor cero.
- No prepare más material del que pueda aplicar con comodidad para un óptimo resultado.
- No añada agua sobre pérdida de consistencia de material como tampoco vuelva a amasar después del mezclado inicial.
- Si fuere pertinente, use agua de amasado helada para retrasar el fraguado.
- No aplique en grietas dinámicas (con movimiento).
- Utilice siempre guantes de goma para la manipulación y amasado del mortero, en caso de aplicarlo manualmente, por ser altamente alcalino.

ALMACENAJE Y VIDA ÚTIL

- Almacene **Rhenacret Reparador Rápido** bajo protección y separado del suelo frente a cualquier contacto con humedad o heladas.
- Procure la rotación de saldos para no sobrepasar el tiempo máximo de guarda de 12 meses entre 5°C y 30°C.
- Después de abrir el producto cierre herméticamente para mantener la vida útil del saldo sin usar.

MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE

Consulte la información específica de seguridad, manejo y transporte de este producto informado en Hoja de Datos de Seguridad. Realice la eliminación del producto y su envase según legislación vigente, siendo responsable final del producto.

Nota: Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales, sin embargo, la información y datos suministrados se ofrecen a título referencial, no representado compromiso ni garantía por parte de DEXIMA S.A, debido a que las condiciones en que puede ser aplicado este producto escapan a de nuestro control y descripción señalada en esta ficha técnica. El usuario queda abierto a relizar sus propias experiencias para determinar las condiciones óptimas bajo las cuales se aplicará el producto, asumiendo por lo tanto toda responsabilidad en su utilización y resultado final obtenido.

Edición 19/08/2021. La presente Ficha Técnica sustituye cualquier otra que cuente con una fecha de edición previa, y queda sin validez una vez sea publicada con fecha posterior.

Contacto:

DEXIMA S.A

Lota 2257 OF. 301 - Providencia, Santiago

Fono: +56 2 2233 4000

www.rhenatec.com

www.dexima.com