

RHENACRET MAQUILLAJE

Mortero ultra fino uso interior

RHENATEC®

PIONEROS EN INNOVACIÓN CONSTRUCTIVA

DESCRIPCIÓN

Rhenacret Maquillaje es un mortero adhesivo diseñado para retapar fisuras, grietas, imperfecciones, texturas sobre muro y encintado de juntas de moldajes en cielo - losas sobre muros de concreto. Aplicable también sobre estucos agrietados, placas de fibrocemento, yeso - cartón y OSB como capa de terminación lisa para trabajos en ambientes interiores .

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Mortero monocomponente listo para su uso.
- Fina terminación.
- Alta adhesión y resistencia final.
- Excelente trabajabilidad.
- Uso interior.

USOS

- Enlucido de muros interiores.
- Reparación de fisuras, grietas e imperfecciones.

PRESENTACIÓN

- Saco de 20 kg.



MODO DE USO

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

La superficie debe estar firme, seca, limpia, libre de polvo, grasa, aceite y de falsas adherencias que impidan un óptimo anclaje de mortero adhesivo sobre la superficie. En superficies muy porosas y absorbentes aplique imprimante **Rhenacret Top RTU** para impedir el secado prematuro del mortero una vez aplicado sobre la zona a reparar o cubrir como capa de terminación.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Prepare **Rhenacret Maquillaje** con 6,0 - 7,0 lts. de agua por 20kg. de polvo, mezclando con agitador mecánico helicoidal a baja velocidad hasta obtener una mezcla homogénea.

La cantidad y sequedad del mortero a preparar dependerá de la cantidad de agua empleada, ya sea para el recubrimiento de cintas en cielo y muro o bien para el recubrimiento de fisuras, nidos y tratamiento de superficies con texturas o irregularidades

Aplique con llana hasta un espesor máximo de 3 mm aprox. hasta obtener una superficie con acabado fino y liso.



RHENACRET MAQUILLAJE

Mortero ultra fino uso interior



PIONEROS EN INNOVACIÓN CONSTRUCTIVA

CONSUMO Y/O RENDIMIENTO

Saco 20 kg. 18-20 m² aprox. - 1mm espesor aprox.

ALMACENAJE Y VIDA ÚTIL

- Almacenar en ambiente seco y protegido.
- No exponga a la intemperie ni a rayos solares directos.
- Conservado en su envase original y almacenado en las condiciones ya descritas, su duración es de 6 meses aproximadamente.

MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE

La información para la manipulación, disposición y transporte se encuentra en la hoja de seguridad de **Rhenacret Maquillaje**.

MODO DE LIMPIEZA

- Después de aplicado el mortero lave con agua y jabón herramientas y utensilios usados.
- No elimine producto por el alcantarillado.

PRECAUCIONES

- No aplique el producto en condiciones extremas de temperatura ambiente ya que a mayor temperatura menor es el tiempo de trabajabilidad del producto, y por el contrario, mientras más baja es la temperatura de aplicación, mayor será el tiempo de trabajabilidad e inicio de fraguado.
- No coloque este producto en zonas con humedad permanente. Para lo anterior detecte primeramente el origen del foco de humedad y enseguida repare la superficie antes de nivelarla.
- Mantenga una temperatura ambiente de trabajo no inferior a 5°C.

DATOS TÉCNICOS

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Color | Gris |
| Aspecto | Polvo |
| Densidad | 1,1 kg/dm ³ (20°C) |
| Trabajabilidad | 30 min aprox. (20°C) |
| Temperatura de aplicación | 5°C a 30°C |

SALUD Y SEGURIDAD

Rhenacret Maquillaje es un producto base cemento y por lo tanto produce reacción alcalina con el agua pudiendo provocar irritaciones en mucosas, ojos y piel por contacto prolongado con el producto.

Use antiparras, guantes y ropa adecuada durante la colocación de este producto.



RESPONSIBLE CARE®
NUESTRO COMPROMISO
CON LA SUSTENTABILIDAD

Dexima es una empresa Responsible Care

Nota: Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales, sin embargo, la información y datos suministrados se ofrecen a título referencial, no representado compromiso ni garantía por parte de DEXIMA SpA, debido a que las condiciones en que puede ser aplicado este producto escapan a de nuestro control y descripción señalada en esta ficha técnica. El usuario queda abierto a realizar sus propias experiencias para determinar las condiciones óptimas bajo las cuales se aplicará el producto, asumiendo por lo tanto toda responsabilidad en su utilización y resultado final obtenido.

Edición 01/11/2024. La presente Ficha Técnica sustituye cualquier otra que cuente con una fecha de edición previa, y queda sin validez una vez sea publicada con fecha posterior.

Contacto:
DEXIMA SpA
Lota 2257 OF. 301 - Providencia, Santiago
Fono: +56 2 2233 4000
www.rhenatec.com
www.dexima.com