

# RHENACRET RETAPE PLUS

Mortero de reparación fina

RHENATEC®

PIONEROS EN INNOVACIÓN CONSTRUCTIVA

## DESCRIPCIÓN

**Rhenacret Retape Plus** es un mortero predosificado de alta finura diseñado para el parchado rápido, reparación y afinado de superficies, eliminando rugosidades, fisuras y grietas presentes en pisos interiores de concreto y radieres. Se recomienda también para trabajos de renovación y acondicionamiento de pisos antes de la colocación de piso flotante, piso de madera, cerámicos, alfombras, cubrepisos vinílicos y PVC.

Este producto puede utilizarse como capa de enlucido hasta un espesor de 3 mm o para bordes biselados llegando a 12,5 mm en un extremo. Al mezclarse con **Rhenacret Top RTU** diluido 1:4 como agua de amasado, mejora sus características de desempeño y flexibilidad.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Fácil preparación y rapidez de colocación.
- Excelente adherencia al sustrato y resistencia final.
- Rápido fraguado y endurecimiento.
- Fina terminación
- Uso interior.

## USOS

- Para Retape de pisos interiores.
- Para renovación y acondicionamiento de pisos antes de revestir.

## PRESENTACIÓN

- Saco de 8 Kg.
- Saco de 20 Kg.



## MODO DE USO

### PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Antes de realizar la preparación y colocación del mortero, la superficie debe estar firme, con capacidad de absorción, seca, libre de falsas adherencias y polvo que impida una buena adherencia. Con el objetivo de mejorar la adherencia al sustrato, puede utilizar **Rhenacret Top RTU** con agua 1:1 para superficies no absorbentes y 1:4 (1 **Rhenacret Top RTU**: 4 agua) para superficies porosas o absorbentes. Vierta la dilución en el piso y distribúyala de manera uniforme con rodillo de chiporro transversalmente. Para sustratos altamente absorbentes, aplique una segunda capa cuando la primera esté seca.

### APLICACIÓN DEL PRODUCTO

En un recipiente limpio prepare la mezcla de **Rhenacret Retape Plus** vertiendo la bolsa de 20 kg. de polvo lentamente sobre 7-8 litros el agua amasado, (razón agua/polvo 0,35 - 0,40) mezclando con agitador mecánico helicoidal a baja velocidad hasta obtener una mezcla homogénea. Preparada la mezcla, aplíquela con llana o plana metálica sobre toda la superficie a

# RHENACRET RETAPE PLUS

## Mortero de reparación fina



PIONEROS EN INNOVACIÓN CONSTRUCTIVA

### CONSUMO Y/O RENDIMIENTO

Saco de 20 Kg. 25m<sup>2</sup> aprox. - 1mm espesor.

### ALMACENAJE Y VIDA ÚTIL

- Almacenar en ambiente seco y protegido.
- No exponga a la intemperie ni a rayos solares directos.
- Conservado en su envase original y almacenado en las condiciones ya descritas, su duración es de 6 meses aproximadamente.

### MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE

La información para la manipulación, disposición y transporte se encuentra en la hoja de seguridad de **Rhenacret Retape Plus**.

### MODO DE LIMPIEZA

- Después de aplicado el mortero lave con agua y detergente las herramientas y utensilios usados.
- No elimine producto por el alcantarillado.

### PRECAUCIONES

- No aplique el producto en condiciones extremas de temperatura ambiente ya que a mayor temperatura menor es el tiempo de trabajabilidad del producto, y por el contrario, mientras más baja es la temperatura de aplicación, mayor será el tiempo de trabajabilidad e inicio de fraguado.
- No coloque este producto en zonas con humedad permanente. Para lo anterior detecte primeramente el origen del foco de humedad y enseguida repare la superficie antes de nivelarla.
- Proteja el material de la desecación prematura evitando su aplicación directa al sol y evite las corrientes de aire.

### DATOS TÉCNICOS

<b>Color</b>	Gris
<b>Aspecto</b>	Polvo
<b>Densidad Suelta</b>	0,968 kg/Lt
<b>Trabajabilidad</b>	30-45 min aprox. (20°C)
<b>Transitable</b>	Después de 4 horas.
<b>Revestible</b>	Después de 24 horas.

### SALUD Y SEGURIDAD

**Rhenacret Retape Plus** es un producto a base de cemento y por lo tanto produce reacción alcalina con el agua pudiendo provocar irritaciones en mucosas, ojos y piel por contacto prolongado con el producto.

Use antiparras, guantes y ropa adecuada durante la colocación de este producto.



**RESPONSIBLE CARE®**  
NUESTRO COMPROMISO  
CON LA SUSTENTABILIDAD

*Dexima es una empresa Responsible Care*

Nota: Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales, sin embargo, la información y datos suministrados se ofrecen a título referencial, no representado compromiso ni garantía por parte de DEXIMA SpA, debido a que las condiciones en que puede ser aplicado este producto escapan a de nuestro control y descripción señalada en esta ficha técnica. El usuario queda abierto a relizar sus propias experiencias para determinar las condiciones óptimas bajo las cuales se aplicará el producto, asumiendo por lo tanto toda responsabilidad en su utilización y resultado final obtenido.

Edición 01/11/2024. La presente Ficha Técnica sustituye cualquier otra que cuente con una fecha de edición previa, y queda sin validez una vez sea publicada con fecha posterior.

Contacto:

**DEXIMA SpA**

Lota 2257 OF. 301 - Providencia, Santiago

Fono: +56 2 2233 4000

[www.rhenatec.com](http://www.rhenatec.com)

[www.dexima.com](http://www.dexima.com)