



Innovación, Vanguardia y Desarrollo para la construcción

# Rhenacret Muro Finish

## Revestimiento Texturizado

### DESCRIPCIÓN

**Rhenacret Muro Finish** es un Revestimiento para texturar distintos tipos de superficies, de gran flexibilidad y con distintos tamaños de cuarzo bien balanceados para una excelente terminación logrando efectos muy decorativos según se determine con su aplicación.

Está formulado como una pasta acuosa a base de resinas acrílicas con terminación tipo grano de gran flexibilidad para muros con un acabado decorativo estable, resistente a la intemperie y excelente adhesión.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Gran adherencia sobre terminaciones cementicias y estucos.
- No presenta fisuras ni retracción una vez fraguado.
- Versatilidad en granos y colores.
- De excelente adhesión
- Resistencia a la intemperie,
- Baja contracción
- Gran trabajabilidad y excelente flexibilidad.

### USOS

Se emplea para revestir y texturar superficies estucadas, fibrocemento, y de hormigón, para proteger, enlucir, y embellecer los exteriores de edificios y casas.

- Para interior y exterior
- Aplicación llana, rodillo o Pistola
- No diluir, aplicar tal como viene en el envase

### FORMATO DE PRESENTACION

**Rhenacret Muro Finish** se suministra en formato:

- Balde 5 galones (grano azúcar, G-10 y G-20)
- Tambor 300 Kg. aprox. (grano azúcar, G-10 y G-20)

Tipos de Grano:

- grano azúcar 2.0 a 2.5 kg/m<sup>2</sup>
- grano fino 3.0 a 3.5 kg/m<sup>2</sup>
- grano medio 4.0 a 4.5 kg/m<sup>2</sup>



### MODO DE USO

#### PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Las superficies deben estar fraguadas, secas, libres de sales, totalmente lisas; si no lo están deberán ser reparadas con productos cementicios, pues si no se nivelan se notarán manchas debido a las sombras por desnivel.

Antes de aplicar las texturas sobre superficies muy extensas, diseñe canterías para que no se noten las uniones y pegas, las que no deberían exceder más de 3 metros entre ellas. Aplique siempre en paños completos. Si son texturas de color, asegúrese que sean del mismo lote para evitar diferencias de tono.

#### Aplicación

El producto viene listo para ser aplicado con llana, rodillo o pistola.

Aplique previamente antes de texturar una mano de sellador acrílico blanco o del color elegido.

que actúa como puente de adherencia 6 a 12 horas antes de revestir.

Neutralice con ácido muriático (dilución 20% en agua) la presencia de eflorescencia de sales que aparezcan en fachadas exteriores antes de recubrir.



Innovación, Vanguardia y Desarrollo para la construcción

# Rhenacret Muro Finish

## Revestimiento Texturizado

### ALMACENAJE

- Almacenar en ambiente seco y protegido.
- Conservado en su envase original y sellado la duración es de 12 meses en un ambiente ambiente seco y protegido (10 - 30°C / 55 HR).

### PRECAUCIONES

- No elimine restos o saldos de este material por el alcantarillado.
- Use antiparras, guantes y ropa adecuada durante la colocación de este producto.
- Después de aplicado la pasta, lave con abundante agua herramientas y utensilios usados.

### RECOMENDACIONES

- El rendimiento varía dependiendo de la absorción de la superficie, condiciones de aplicación y granulometría del producto.
- No aplicar sobre superficies cubiertas con esmaltes, barnices y óleos alquídicos.

### DATOS TÉCNICOS

<b>Color</b>	Según solicitud
<b>Aspecto</b>	Pasta
<b>Tiempo de secado Final</b>	24 Horas
<b>Condición de secado</b>	20°C / 55% HR
<b>Secado al tacto</b>	6 – 12 horas

Nota: Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales, sin embargo, la información y datos suministrados se ofrecen a título referencial, no representando compromiso ni garantía por parte de DEXIMA S.A., debido a que las condiciones en que puede ser aplicado este producto escapan a nuestro control y descripción señalada en esta ficha técnica. El usuario queda abierto a realizar sus propias experiencias para determinar las condiciones óptimas bajo las cuales se aplicará el producto, asumiendo por lo tanto toda responsabilidad en su utilización y resultado final obtenido

Edición 04/10/2017 / La presente Ficha Técnica sustituye cualquier otra que cuente con una fecha de edición previa, y queda sin validez una vez sea publicada una con fecha posterior.

Contacto:  
**DEXIMA S.A**  
Lota 2257 OF. 301 – Providencia,  
Santiago.  
Fono: +56 2 2233 4000  
[www.rhenatec.com](http://www.rhenatec.com)  
[www.dexima.com](http://www.dexima.com)